

**GODIGUM PVC/NBR**  
**Polychlorure de vinyle mou modifie NBR**



Exemples tires de notre programme de livraison

			<b>GODIGUM PVC/NBR G056-28</b>	<b>GODIGUM PVC/NBR GY57-78</b>	<b>GODIGUM PVC/NBR GW67-54</b>	<b>GODIGUM PVC/NBR GQ56-29</b>	<b>GODIGUM PVC/NBR GH56-97</b>	<b>GODIGUM PVC/NBR GO57-61</b>	<b>GODIGUM PVC/NBR GY57-71</b>
			noir, Injection	transparent, Injection	noir, Injection	noir, Injection	noir, Injection	noir, Injection	naturel, Extrusion
<b>Densite</b>	<b>DIN 53479</b>	<b>g/cm<sup>3</sup></b>	1,12	1,15	1,32	1,21	1,18	1,23	1,21
<b>Durete (Shore-A)</b>	<b>DIN 53505</b>	<b>°</b>	60	65	74	62	55	65	69
<b>Resistance a la traction</b>	<b>DIN 53504</b>	<b>N/mm<sup>2</sup></b>	> 6	> 10	> 7	> 7	-	> 9	> 17
<b>Allongement a la rupture</b>	<b>DIN 53504</b>	<b>%</b>	> 250	> 400	> 230	> 270	-	> 300	> 440

GODIPLAST KUNSTSTOFF-ROHSTOFFE GMBH • Holzer Platz 3 • 66265 Holz • Tel. + 49 68 06/8 50 21 - 0 • Fax + 49 68 06/8 50 21 - 15 • Email [service@plast.de](mailto:service@plast.de) • Website [www.godiplast.com](http://www.godiplast.com)

Les valeurs indiquees sont des valeurs moyennes pouvant etre modifiees par une multitude d'influences possibles. Une garantie quant aux valeurs indiquees ne peut, pour cette raison, etre apportee de facon generale. Ces indications ne dechargent pas l'utilisateur d'effectuer lui-meme les differents tests relatifs aux diverses applications du produit.