

Exemples tirés de notre programme de livraison

			GODIPLAST PVC-P GG76-16	GODIPLAST PVC-P GI58-58	GODIPLAST PVC-P GF78-84	GODIPLAST PVC-P GX89-09	GODIPLAST PVC-P GT69-85	GODIPLAST PVC-P GR65-85	GODIPLAST PVC-P GW69-58	GODIPLAST PVC-P GM56-07
			noir, Injection, sain pour la peau, fluide	clair, Injection, materiel medical jetable adapté à la sterilisation	gris, Injection, bonne traction, joints	noir, Injection, fluide, prises de courant	noir 9004, Injection, bonne traction, materiel medical jetable adapté à la sterilisation	noir, Injection, formulation très molle, sain pour la peau	gris, Extrusion, bonne traction	klar, Injection, formulation molle, joints
Densité	DIN 53479	g/cm³	1,39	1,20	1,35	1,46	1,27	1,30	1,31	1,19
Dureté (Shore-A)	DIN 53505	°	62	74	77	85	93	45	92	55
Résistance à la traction	DIN 53504	N/mm²	> 5	> 9,5	> 12	> 8	> 15	> 2,5	> 18	> 5
Allongement à la rupture	DIN 53504	%	> 250	> 300	> 230	> 100	> 200	> 300	> 120	> 300