

Beispiele aus unserem Lieferprogramm

			GODIPLAST PVC-U LI71-41	GODIPLAST PVC-U LB61-75	GODIPLAST PVC-U LY71-53	GODIPLAST PVC-U LO71-14	GODIPLAST PVC-U LB71-47	GODIPLAST PVC-U LY61-96	GODIPLAST PVC-U LF71-73	GODIPLAST PVC-U LR 63-06
			Spritzguß, glasklar, hochschlagzäh	Spritzblasen, glasklar, schlagzäh	Extrusion, erhöht schlagzäh, antistatisch ausgerüstet	Extrusion, glasklar, erhöht schlagzäh	Spritzguß, glasklar, erhöht schlagzäh	Extrusion, schlagfest	Extrusion, glasklar, erhöht schlagzäh	Blasformen, glasklar, schlagzäh
Dichte	DIN 53479	g/cm³	1,37	1,31	1,35	1,36	1,36	1,33	1,36	1,34
Bruchdehnung	DIN EN ISO 527	%	3	2	3	3	3	3	3	3
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527	N/mm²	55	43	57	57	55	50	57	48
Kerbschlagzähigk.	DIN 53453	kJ/m²	4	12	7	7	4	12	7	30
Vicat- Erweichungsp.	DIN EN ISO 306 Verfahren B/50	°C	77	69	78	78	78	76	78	75
Wärmeformbe- ständigkeits- temperatur	DIN EN ISO 75 (Methode A)	°C	65	57	66	66	64	64	66	62