

Exemples tires de notre programme de livraison

			GODIPRENE TPU PB17-83	GODIPRENE TPU PG16-01	GODIPRENE TPU PA17-29	GODIPRENE TPU PR18-24	GODIPRENE TPU PY29-31	GODIPRENE TPU PV49-31	GODIPRENE TPU PB28-77	GODIPRENE TPU PB60-54
			naturel, Expansion, tres bonne resistance au petrole et a l'hydrolyse	naturel, TPU Caoutchouc, formulation molle	naturel, TPU Caoutchouc, bon allongement a la rupture, bonne resistance au petrole et a l'hydrolyse	naturel, TPU Caoutchouc, bonne abrasion, tres bonne resistance au petrole et a l'hydrolyse	naturel, TPU Caoutchouc, bon module de traction, tres bonne resistance au petrole et a l'hydrolyse	TPU Standard, base ester, bon module de traction, durete tres elevee, bonne resistance au petrole et aux agents chimiques	naturel, High Flex, bonne abrasion, bonne resistance au petrole et aux agents chimiques, bon allongement a la rupture, transformation simple	naturel, High Flex, bonne resistance au petrole et aux agents chimiques, bon module de traction
Densite	DIN 53479	g/cm³	0,55 - 0,80	1,13	1,18	1,15	1,17	1,23 (ISO 2781)	1,21	1,22
Durete (Shore A)	DIN 53505	°	70	57	68	75	85	98 (ISO 868)	75	46 (Shore D)
Allongement a la rupture	DIN 53504	%	650	880	930	460	610	400 (ISO 4649)	1200	570
Resistance a la traction	DIN 53504	N/mm²	7,5	8,1	8,1	14	20	40 (ISO 37)	18,9	60
Abrasion	DIN 53516	mm³	80	95	65	45	85	35	24	50